NORME PROFILI EDILIZIA

NORMA	Durezza Shore A +/-5	Carico di rottura Mpa	Allungamento %	Resist. a lacerazione Kg/cm	Compr. set 22h 70°C	Compr. set 22h 100°C	Compr. set 70h 100°C	Compr. set 22h -25°C	Aria 70h 100°C			Aria 168h 100°C			Aria 336h 100°C						
									Var. durezza	Var. carico di rottura % max	Var. allungamento % max	Var. durezza	Var. carico di rottura % max	Var. allungamento % max	Var. durezza	Var. carico di rottura % max	Var. allungamento % max	Var. di peso % max	Ritiro lineare % max	Var. tension set (168h 100°C) max	Var. durezza (168h -10°C) max
DIN 7863	60	7,5	200			35		70				-5+15	-25	-50							+10
DIN 7863	70	7,5	200			35		80				-5+10	-25	-50							+10
DIN 7863	80	7,5	150			35		90				-5+10	-25	-50							+10
BS 4255, Cl	60	8,5	250		25				+10-0	-15	-40										+12
BS 4255, Cl	70	10,5	200		25				+10-0	-15	-40										+12
BS 4255, Cl	80	10,5	150		25				+10-0	-15	-40										+12
BS 4255, Cl	60	6	200	15		30															
BS 4255, Cl	70	6	150	15		30			+10-0	-15	-40										+12
BS 4255, Cl	80	6	100	15		30			+10-0	-15	-40										+12
NFP 85301	60	5				25									+/-10	+/-15	-30	3	2	90	
NFP 85301	70	8,5				25									+/-10	+/-15	-30	3	2	90	
NFP 85301	80	12,5				25									+/-10	+/-15	-30	3	2	90	
NAAM std	60	12,4	250				25		+10-0	-15	-40										
NAAM std	70	12,4	180				25		+10-0	-15	-40										
NAAM std	80	12,4	150				25		+10-0	-15	-40										